



**BALDOSAS  
CORDOVA**

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BALDOSA HIDRÁULICA

## I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BALDOSA HIDRÁULICA

### COMPOSICIÓN, PRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN

1. Producto artesanal, fabricado a mano uno a uno, en base a moldes de fierro forjado, acero inoxidable y matrices de dibujo de bronce y estaño.
2. Producto de naturaleza cementicia, fabricado en tres capas de mortero con pigmentación en la capa superior de app. 2 a 4 mm. de espesor.
3. Por tratarse de una producción artesanal, se entienden como aceptadas diferencias de tonos y calibre, aproximadamente 2 tonos por cada color.
4. En las baldosas lisas de un solo color, puede presentarse un sombreado (claro-oscuro) del tono dentro de una misma palmeta. El color de la baldosa hidráulica no es un color lleno o parejo en toda la superficie de cada palmeta.
5. Los dibujos pueden presentar pequeñas desviaciones en las líneas, no siendo homogéneos entre si, dado la naturaleza manual de su confección.
6. Es parte inherente de toda Baldosa hidráulica, el craquelado de la superficie pigmentaria. Es una característica particular de este producto, no afectando esto su durabilidad ni resistencia, pues es parte de la terminación rústica del mismo.

### DIMENSIONES Y ESPESORES

1. La dimensión de cada baldosa es de 20x20 cm, con tolerancia aceptable de +/- 2 mm.
2. El espesor de una baldosa normal de 20x20 cm es de 2 cm +/- 10%
3. El espesor de una baldosa delgada de 20x20 cm es de 1,5 cm +/- 10%

### PESOS

1. El peso de una baldosa normal de 20x20 cm (espesor de 2 cm +/- 10%) es de app 1,5 k
2. El peso de una baldosa delgada de 20x20 cm (espesor de 1,5 cm +/- 10%) es de app 1,2 k
3. El peso de una baldosa normal de 20x20 cm (espesor de 2 cm +/- 10%) más una carga mínima de Bekrón DA de 0,5 cm es de 1,85 k app.
4. El peso de una baldosa delgada de 20x20 cm (espesor de 1,5 cm +/- 10%) más una carga mínima de Bekrón DA de 0,5 cm es de 1,55 k app.
5. El peso del m<sup>2</sup> (25 baldosas por m<sup>2</sup>) de baldosas normales de 20x20 cm (espesor de 2 cm +/- 10%) más una carga mínima de Bekrón DA de 0,5 cm es de 46,25 k app.
6. El peso del m<sup>2</sup> (25 baldosas por m<sup>2</sup>) de baldosas delgadas de 20x20 cm (espesor de 1,5 cm +/- 10%) más una carga mínima de Bekrón DA de 0,5 cm es de 38,75 k app.